

# クラエース® (グリーン) に新色

ダンプカーのアオリ補強用シートなどに



ブルー



グレー



レッド



ブラック



同等製品で多色展開しているのは「クラエース®」のみ!! ラインアップはブルー・グレー・レッド・ブラック・グリーン!

## 特長

- 1 高強力、肉厚で耐久性に優れる
- 2 従来のホース状(円筒)を平シート化した事でカット(スリット)作業が不要
- 3 平シート化した事で、折り目がない
- 4 製品本体に品名などの印刷表示もなく、消す作業が不要

## 強度比較

ショットプラストによる摩耗試験では「クラエース®」はトラックシート(エステル帆布5号)より**約5倍!!**  
伸縮疲労試験では、「クラエース®」は折り目のある同等品シートより**約2倍!!**の差があることを確認。

※弊社独自法による比較となります。  
※上記数値は測定値であり、保証値ではございません。

▶ 各種試験動画は下のQRコードから↓



ショットプラストによる  
摩耗試験  
比較対象:  
クラエース®  
×  
エステル帆布5号



伸縮疲労試験  
比較対象:  
クラエース®  
×  
折り目のある同等シート

## 製品仕様

品名	呼称	巾	厚さ	製品長	質量		引張強さ(N/3cm)		伸び率(%)		引裂強さ(N)		カラーバリエーション
		(mm)	(mm)		(m)	g/m <sup>2</sup>	g/m	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	
クラエース®	100	330	1.8	50	2194.3	713.8	1202	1170	11.0	25.1	339.7	646.6	●
	125	405	2.0	50	2078.1	856.8	1915	1499	12.3	28.4	668.9	791.9	●
	150	495	2.1	50	2291.0	1170.2	2426	1185	12.5	23.7	700.8	1055.1	● ● ●
	200	660	2.2	30	2671.2	1742.9	3422	1814	14.4	23.4	972.1	1025.8	●
				50									● ● ● ● ●
250	815	2.3	30	2602.3	2145.5	3425	1789	13.8	22.5	908.3	890.0	●	

上記数値は実測値であり保証値ではありません

試験方法:

質量(g/m<sup>2</sup>): JIS L 1096 (質量(g/m)については、弊社独自法)

引張強さ・伸び率: JIS L 1096 カットストリップ法 (速度: 200mm/min チャック間距離: 200mm 試験片幅: 30mm)

引裂強さ: JIS L 1096 トラペジド法 (速度: 200mm/min)



# 取り扱い上の注意

## ●主用途

トラックアオリ・補強用シート(ダンプカー)、ミキサー車シュート用、各種補強材等

## ●ロットNoによる品質、出荷管理について

1.シート(原反)にはロットNoが胴体ラベルに記載されております。

2.ロットNoで品質、出荷管理をしておりますので、**シートのロットNoを必ず記録、保存してください。**

**※シートのロットNoの記録が無い場合、製品に問題が生じてもシートの品質証明を行うことが困難になります。**

3.品質には万全を期しておりますが万が一問題が生じましたら、ただちにシートの品番とロットNoを連絡してください。

## ●縫製上の注意

1.ライスター、バフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。

2.高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及びシートの溶着部分に付着物のない状態で溶着してください。

3.シートが鉄骨等と直に接触する部分には、必ず補強をしてください。

## ●使用上の注意

1.「クラエース®」は、はためくと防水樹脂の亀裂及びはく離が生じることがあります。使用時には、はためかないように十分固定してください。

2.シートは使用条件によって内外温度差等によりシート内面に結露が発生して保管物、積載物等を濡らすことがあります。綿帆布等の通気性及び吸湿性の良いものを内張材として使用してください。

3.縫製品を安全に使用していただくために、定期的に点検を実施してください。その際、「クラエース®」の防水樹脂が剥がれたり、基布が見えたり、破れを発見した場合は、ただちに使用を中止し、補修や交換をしてください。

4.「クラエース®」は、製品の性質上、両端からカール(反り)が発生する場合がございます。予め、固定治具等でシートを伸ばしてご使用ください。

5.「クラエース®」は製造上、表面に斜め筋がある場合がございますが、品質には問題ございません。

## ●廃棄について

シート及び縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1.廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。

2.許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。



QRコードまたは



テントの魅力 クラエース

で検索してください

■販売元：**TKA** 高島株式会社

■製造元：**kuraray** クラレプラスチック株式会社

東京：〒101-8118 東京都千代田区神田駿河台2-2 (御茶ノ水杏雲ビル)  
TEL(03)5217-7630 / FAX(050)3156-7154  
大阪：〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-33 (大阪三井物産ビル)  
TEL(06)6121-2097 / FAX(050)3156-7154

大阪本社：〒530-8611 大阪市北区角田町8番1号 (大阪梅田ツインタワーズ・ノース39階)  
TEL(06)7635-1517 / FAX(06)7635-1528  
東京：〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 (常盤橋タワー)  
TEL(03)6701-2290 / FAX(03)6701-2299